政府采购项目合同履约抽检评价报告

项目名称	莲塘新院布草类采购项目		
项目编号	LHCG2018167526	合同编号	——
采购单位	深圳市罗湖医院集团		
履约供应商	深圳市威尔金森服饰有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
抽检委托单位	深圳市罗湖区政府合同履约检查中心		

（盖章）

签发人：

审　核：

主　检：

签发日期：　2019 年 08 月 29 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

一、抽检总结

项目名称	莲塘新院布草类采购项目		
项目编号	LHCG2018167526		
采购单位	深圳市罗湖医院集团		
履约供应商	深圳市威尔金森服饰有限公司		
第三评审方	深圳市计量质量检测研究院		
抽检委托单位	深圳市罗湖区政府合同履约检查中心		
现场抽检地点	罗湖区仙桐路罗湖中医院四楼办公室		
现场抽检日期	2019-8-23	环境条件	---
抽检依据	☑招标文件（采购需求） ☑投标文件 ☑合同　莲塘新院布草类采购项目合同 ☑其它抽检方案		
抽检结果汇总	经确认，该项目已经过甲方验收。 （1）现场抽检结果： 经核查，合同签订日期为 2018 年 6 月 13 日，货品交付日期为 2018 年 11 月 28 日，与合同要求的“签订合同后 30 个日历日内”不符。 现场对已交付的值班室被套、病房被套、婴儿小被套、值班室空调被芯、护士毛衣、孕妇裙、新生儿和尚服、婴儿包被、婴儿逃生衣、儿童病员服、病人袍、普通病员服进行抽样检查，发现主要存在以下问题： a. 值班室被套有一处抽纱，一处搭、沾色，轻缺陷； b. 童病员服中裤子腰部绳带不符合 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求。 c. 普通病员服存在商标漏印、表面部位针眼外漏，轻缺陷。 并按抽样方案要求，对病房被套、婴儿小被套、儿童病员服（女上衣）、普通病员服（男上衣）、护士毛衣进行抽样检测，检测结果以检测报告为准。 （2）实验室抽样检测结果： 结合现场抽检方案所述检测依据及方法进行实验室项目的抽样和检测，最终检测数据和结果见检测报告。 经检验，所检项目均符合要求。具体检测结果详见政府采购项目抽检单。 第三评审方代表： 2019 年 8 月 29 日		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

二、抽检明细

序号	内容	要求	抽检结果	单项评价
商务条款				
1	按期交付	交货期：签订合同后30天（日历日）；交货地点：采购单位指定的地点。详见招、投标文件及采购合同	合同签订日期为2018年6月13日，货品交付日期为2018年11月28日	不符合
2	规格、数量	详见招、投标文件及采购合同	符合要求	符合
技术条款（采购文件、标准文件技术要求） 现场抽检				
1	值班室被套	外观质量	有一处抽纱，一处搭、沾色，轻缺陷	符合
2	病房被套	外观质量	符合要求	符合
3	婴儿小被套	外观质量	符合要求	符合
4	值班室床笠	外观质量	符合要求	符合
5	护士毛衣	外观质量	符合要求	符合
6	孕妇裙	外观质量	符合要求	符合
7	婴儿逃生衣	外观质量	符合要求	符合
8	儿童病员服（上衣一件，裤子一件）	外观质量	裤子腰部绳带不符合 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求	不符合
9	值班室空调被芯	外观质量	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

10	普通病员服（上衣一件，裤子一件）	外观质量	1.商标漏印（轻缺陷） 2.表面部位针眼外漏（重缺陷）	符合
技术条款（采购文件、标准文件技术要求） 实验室检测				
1	病房被套	耐水色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010　B 类	符合要求	符合
		耐汗渍色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010　≥4 级	符合要求	符合
		耐摩擦色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010　≥4 级	符合要求	符合
		甲醛含量 技术要求：GB18401-2010　未检出	符合要求	符合
		pH 值 技术要求：GB18401-2010 4.0-8.5	符合要求	符合
		可分解致癌芳香胺染料 技术要求：GB18401-2010　B 类	符合要求	符合
		纤维成分 55%棉 45%涤纶 技术要求：GB/T29862-2013	50.1%棉 49.9%聚酯纤维	符合
2	婴儿小被套	耐水色牢度（级） 技术要求：GB 31701-2015　A 类	符合要求	符合
		耐汗渍色牢度（级） 技术要求：GB 31701-2015　≥4 级	符合要求	符合
		耐唾液色牢度（级） 技术要求：GB 31701-2015　A 类	符合要求	符合
		耐摩擦色牢度（级） 技术要求：GB 31701-2015　≥4 级	符合要求	符合
		甲醛含量 技术要求：GB 31701-2015 未检出	符合要求	符合
		pH 值 技术要求：GB 31701-2015　A 类	符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

		可分解致癌芳香胺染料 技术要求：GB 31701-2015　A 类	符合要求	符合
		纤维成分 100%棉 技术要求：GB/T29862-2013	100%棉	符合
3	儿童病员服（女上衣）	耐水色牢度（级） 技术要求：GB 31701-2015　B 类	符合要求	符合
		耐汗渍色牢度（级） 技术要求：GB 31701-2015　≥4 级	符合要求	符合
		耐摩擦色牢度（级） 技术要求：GB 31701-2015　≥4 级	符合要求	符合
		甲醛含量 技术要求：GB 31701-2015　未检出	符合要求	符合
		pH 值 技术要求：GB 31701-2015 4.0-8.5	符合要求	符合
		可分解致癌芳香胺染料 技术要求：GB 31701-2015　B 类	符合要求	符合
		纤维成分 55%棉 45%涤纶 技术要求：GB/T29862-2013	58.9%棉 41.1%聚酯纤维	符合
4	普通病人员服（男上衣）	耐水色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010　B 类	符合要求	符合
		耐汗渍色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010　≥4 级	符合要求	符合
		耐摩擦色牢度（级） 技术要求：GB18401-2010　≥4 级	符合要求	符合
		甲醛含量 技术要求：GB18401-2010　未检出	符合要求	符合
		pH 值 技术要求：GB18401-2010 4.0-8.5	符合要求	符合
		可分解致癌芳香胺染料 技术要求：GB18401-2010　B 类	符合要求	符合
		纤维成分 60%棉 40%涤纶 技术要求：GB/T29862-2013	59.0%棉 41%聚酯纤维	符合
5	护士毛衣	纤维成分 70%腈纶 30%羊毛 技术要求：GB/T29862-2013	72.2%腈纶 27.8%,绵羊毛	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT194093230　　第 6 页　共 37 页

样品名称：值班室被套　　（GB/T22796-2009）

序号	检测项目	标准要求	实测结果	单项结论
1	外观质量： 色花、色差 外观疵点： 破损、针眼 色斑、污渍 线状疵点 条块状疵点 印花不良	 ≥3-4 级 破损不允许，针眼长度小于 20cm 轻微允许 3 处/面 明显允许 1 处/面 明显允许 1 处/面 不影响整体外观	 4-5 级 无 无 1 处抽纱 无 有 1 处搭、沾色 ，其余符合	符合
2	工艺质量要求 图案质量 缝针质量： 缝纫针 绗缝针 绗缝质量 缝纫质量	 不影响质量外观 跳针、浮针、漏针、脱线 1 针/处，每件产品不超过 3 处；偏针不超过 0.5cm/20cm 跳针、浮针、漏针、每处不超过 3 针，不允许超过 5 处/件；脱线每处不超过 1cm，不允许超过 3 处/件 轨迹流畅、平服，无折皱夹布；绗缝起止处应打回针，接针套正，无线头；针迹整齐均匀 轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面/里料缝制错位小于 1cm； 针迹密度：平缝≥10 针/3cm 包缝≥9 针/3cm	 符合 符合 不适用 不适用 符合 (平缝：10 针/3cm)	符合
3	规格尺寸偏差率 长度 宽度	设计值（mm） 2200　±2.5% 1600　±2.5%	实测值（mm）　偏差率（%） 2180　-0.9 1570　-1.9	符合

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

样品名称：病房被套　　（GB/T22796-2009）

序号	检测项目	标准要求	实测结果	单项结论
1	外观质量：			符合
	色花、色差	≥3-4 级	4-5 级	
	外观疵点：			
	破损、针眼	破损不允许，针眼长度小于 20cm	无	
	色斑、污渍	轻微允许 3 处/面	有 2 处轻微污渍，其余符合	
	线状疵点	明显允许 1 处/面	无	
	条块状疵点	明显允许 1 处/面	无	
	印花不良	不影响整体外观	符合	
2	工艺质量要求			符合
	图案质量	不影响质量外观	符合	
	缝针质量：			
	缝纫针	跳针、浮针、漏针、脱线 1 针/处，每件产品不超过 3 处；偏针不超过 0.5cm/20cm	符合	
	绗缝针	跳针、浮针、漏针、每处不超过 3 针，不允许超过 5 处/件；脱线每处不超过 1cm，不允许超过 3 处/件	不适用	
	绗缝质量	轨迹流畅、平服，无折皱夹布；绗缝起止处应打回针，接针套正，无线头；针迹整齐均匀	不适用	
	缝纫质量	轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面/里料缝制错位小于 1cm； 针迹密度：平缝≥10 针/3cm 包缝≥9 针/3cm	符合 （平缝：10 针/3cm）	
3	规格尺寸偏差率	设计值（mm）　　实测值（mm）　　偏差率（%）		符合
	长度	2200　　±2.5%　　2160　　-1.8		
	宽度	1600　　±2.5%　　1570　　-1.9		

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

样品名称：婴儿小被套　　（GB/T22796-2009）

序号	检测项目	标准要求	实测结果	单项结论
1	外观质量：			符合
	色花、色差	≥3-4 级	4 级	
	外观疵点：			
	破损、针眼	破损不允许，针眼长度小于 20cm	无	
	色斑、污渍	轻微允许 3 处/面	无	
	线状疵点	明显允许 1 处/面	无	
	条块状疵点	明显允许 1 处/面	无	
	印花不良	不影响整体外观	有明显搭、沾色，其余符合	
2	工艺质量要求			符合
	图案质量	不影响质量外观	符合	
	缝针质量：			
	缝纫针	跳针、浮针、漏针、脱线 1 针/处，每件产品不超过 3 处；偏针不超过 0.5cm/20cm	符合	
	绗缝针	跳针、浮针、漏针、每处不超过 3 针，不允许超过 5 处/件；脱线每处不超过 1cm，不允许超过 3 处/件	不适用	
	绗缝质量	轨迹流畅、平服，无折皱夹布；绗缝起止处应打回针，接针套正，无线头；针迹整齐均匀	不适用	
	缝纫质量	轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面/里料缝制错位小于 1cm； 针迹密度：平缝≥10 针/3cm 包缝≥9 针/3cm	平缝：12 针/3cm	
3	规格尺寸偏差率	设计值（mm）	实测值（mm）　偏差率（%）	符合
	长度	900　±2.5%	914　+1.6	
			915　+1.7	
	宽度	800　±2.5%	819　+2.4	
			817　+2.1	

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

样品名称：值班室床笠　　（GB/T22797-2009）

序号	检测项目	标准要求	实测结果	单项结论
1	外观要求			符合
	色花、色差	≥3-4 级	4-5 级	
	外观疵点			
	破损、针眼	破损不允许，针眼长度小于 20cm	无	
	色斑、污渍	轻微允许 3 处/件	无	
	线状疵点	明显允许 1 处/件	无	
	条块状疵点	明显允许 1 处/件	无	
	印花不良	不影响整体外观	符合	
	图案质量	不影响质量外观	符合	
	缝针质量	跳针、浮针、漏针、脱线不超过 1 针/处，每件产品不超过 3 处；偏针不超过 0.5cm/20cm	符合	
	缝纫质量	轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛；接针套正，边口处应打回针；针密度≥9 针/3cm；不允许有散角	符合	
	刺绣质量	针码平服，绣面平整；图案花型变化自然，绣边轮廓齐整；针码均匀细薄，细密适当；行针流畅，掺色自然，富有立体感；绣面洁净无沾污。贴绣平服，无明显漏绣，喷绣色彩准确，过渡自然，不重叠、不错位	不适用	

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

样品名称：护士毛衣　　（FZ/T73018-2012）

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一.外观质量			符合
(一)缝迹伸长率(%)	链缝≥30	32	
(二).领圈拉开尺寸(cm)	成人：≥30 中童：≥28 小童：≥26	不适用	
(三).外观疵点评等	4.4.5条规定	肩缝绣缝不良，其余符合	

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

样品名称：孕妇裙　　（FZ/T81004-2012）

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一、外观			符合
（一）色差	3.7条规定	4-5级	
（二）外观疵点(cm)	3.8条规定	符合	
（三）缝制			
1.针距密度			
a.明暗线（针/3cm）	细线 ≥12	12	
	粗线 ≥9	不适用	
b.包缝线（针/3cm）	≥9	10	
c.手工针（针/3cm）	≥7	不适用	
d.三角针（针/3cm）	≥5	不适用	
e.锁眼（针/cm）	细线 ≥12	不适用	
	粗线 ≥9	10	
f.钉扣（线/眼）	细线 ≥8	不适用	
	粗线 ≥6	7	
2.缝制	各部位缝制平服，线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜，无跳针、断线，起止针处及袋口须回针缉牢。 领子平服，不反翘，领子部位明线不允许有接线 绱袖圆顺，前后基本一致；袋与袋盖方正、圆顺；袋口两端应打结 滚条、压条要平服、宽窄一致 外露缝份须包缝，各部位缝份不小于0.8cm，领、袋、门襟、止口等特殊部位除外 锁眼定位准确，大小适宜，扣与眼对位，整齐牢固。眼位不偏斜，锁眼针迹美观、整齐、平服	符合	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
	钉扣牢固，扣脚高低适宜，线结不外露。 钉扣不得钉在单层布上（装饰扣除外）， 缠脚高度与扣眼厚度相适宜，缠绕三次 以上（装饰扣不缠绕），收线打结须结 实完整 扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固，上 下要对位，吻合适度，无变形或过紧现 象 绱门襟拉链平服，左右高低一致 对称部位基本一致 领子部位不允许跳针。其余部位 30cm 内不得有连续跳针或两处及以上单跳 针。链式线迹不允许跳针 裙侧缝顺直。		
(四)整烫	各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍 及亮光 覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起 皱、起泡、沾胶	符合	
二．钮扣、拉链及附件	采用适合于所用面料的钮扣、拉链及其 他附件，钮扣表面光洁、无缺损，附件 应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链 啮合良好、光滑流畅	符合	符合

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

样品名称：婴儿逃生衣　　（FZ/T81004-2012）

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一、外观			符合
（一）色差	3.7条规定	4-5级	
（二）外观疵点(cm)	3.8条规定	符合	
（三）缝制			
1.针距密度			
a.明暗线（针/3cm）	细线 ≥12	12	
	粗线 ≥9	不适用	
b.包缝线（针/3cm）	≥9	10	
c.手工针（针/3cm）	≥7	不适用	
d.三角针（针/3cm）	≥5	不适用	
e.锁眼（针/cm）	细线 ≥12	不适用	
	粗线 ≥9		
f.钉扣（线/眼）	细线 ≥8	不适用	
	粗线 ≥6		
2.缝制	各部位缝制平服，线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜，无跳钱、断线，起止针处及袋口须回针缉牢。 领子平服，不反翘，领子部位明线不允许有接线 绱袖圆顺，前后基本一致；袋与袋盖方正、圆顺；袋口两端应打结 滚条、压条要平服、宽窄一致 外露缝份须包缝，各部位缝份不小于0.8cm，领、袋、门襟、止口等特殊部位除外 锁眼定位准确，大小适宜，扣与眼对位，整齐牢固。眼位不偏斜，锁眼针迹美观、整齐、平服	符合	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
	钉扣牢固，扣脚高低适宜，线结不外露。钉扣不得钉在单层布上（装饰扣除外），缠脚高度与扣眼厚度相适宜，缠绕三次以上（装饰扣不缠绕），收线打结须结实完整 扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固，上下要对位，吻合适度，无变形或过紧现象 绱门襟拉链平服，左右高低一致 对称部位基本一致 领子部位不允许跳针。其余部位 30cm 内不得有连续跳针或两处及以上单跳针。链式线迹不允许跳针 裙侧缝顺直。		
(四)整烫	各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光 覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶	符合	
二．钮扣、拉链及附件	采用适合于所用面料的钮扣、拉链及其他附件，钮扣表面光洁、无缺损，附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链啮合良好、光滑流畅	符合	符合

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

样品名称：儿童病员服(上衣+裤)　　(FZ/T81007-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一).原材料			
1. 面料	3.3.1条规定	符合	
2. 里料	3.3.2条规定	不适用	
3. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二).经纬纱向	后身、袖子的允斜程度不大于3%,前身底边不倒翘。裤子的允斜程度不大于3% 3.5条规定	符合	
(三).对条对格（cm）	3.6条规定	不适用	
(四).拼接	3.7条规定	符合	
(五) 色差	3.8条规定	4-5级	
（六）外观疵点(cm)		符合	
（七）缝制			
1.针距密度			
a.明暗线（针/3cm）	细线 ≥12	12	
	粗线 ≥9	不适用	
b.包缝线（针/3cm）	≥9	9	
c.手工针（针/3cm）	≥7	不适用	
d.三角针（针/3cm）	≥5	不适用	
e.锁眼（针/cm）	细线 ≥12	不适用	
	粗线 ≥9	9	
f.钉扣（线/眼）	细线 ≥8	不适用	
	粗线 ≥6	7	
2.缝制	各部位缝制平服，线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜，无跳钱、断线，起止针处及袋口须回针缉牢。领子平服，不反翘，领子部位明线不允	表面部位针眼外露(重缺陷)，其余符合	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
	许有接线 绱袖圆顺，前后基本一致；袋与袋盖方正、圆顺；袋口两端应打结 滚条、压条要平服、宽窄一致 外露缝份须包缝，各部位缝份不小于0.8cm，领、袋、门襟、止口等特殊部位除外 锁眼定位准确，大小适宜，扣与眼对位，整齐牢固。眼位不偏斜，锁眼针迹美观、整齐、平服 钉扣牢固，扣脚高低适宜，线结不外露。钉扣不得钉在单层布上（装饰扣除外），缠脚高度与扣眼厚度相适宜，缠绕三次以上（装饰扣不缠绕），收线打结须结实完整 扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固，上下要对位，吻合适度，无变形或过紧现象 绱门襟拉链平服，左右高低一致 对称部位基本一致 领子部位不允许跳针。其余部位 30cm 内不得有连续跳针或两处及以上单跳针。链式线迹不允许跳针 裤后裆缝用双道线链式线缝合。		
(八)整烫	各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光 覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶	符合	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
二、钮扣、拉链及附件	采用适合于所用面料的钮扣、拉链及其他附件，钮扣表面光洁、无缺损，附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链啮合良好、光滑流畅	符合	符合

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

儿童病员服上衣 140　　（GB 31701-2015）

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
7岁及以上儿童服装			符合
1.	头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈。	不适用	
2.	当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	不适用	
3.	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	不适用	
4.	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
5.	除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	符合	
6.	长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	
7.	长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服	不适用	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
	装，底边处的绳带应该完全置于服装内。		
8.	除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	不适用	
9.	绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	不适用	
10.	两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm，平贴在服装上的绳圈（例如：串带）其两固定端的长度不应超过75mm。	不适用	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

儿童病员服 裤子 140 （GB 31701-2015）

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
（二）7岁及以上儿童服装			不符合
1.	头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈。	不适用	
2.	当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	不适用	
3.	固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	不适用	
4.	短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
5.	除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	符合	
6.	长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	
7.	长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服	不适用	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
	装，底边处的绳带应该完全置于服装内。		
8.	除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	腰部绳带无固着点，伸出的绳带长度超140mm。	
9.	绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	符合	
10.	两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm，平贴在服装上的绳圈（例如：串带）其两固定端的长度不应超过75mm。	不适用	

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

样品名称：值班室空调被芯　　（GB/T22796-2009）

序号	检测项目	标准要求	实测结果	单项结论
1	外观质量：			符合
	色花、色差	≥3-4 级	4-5 级	
	外观疵点：			
	破损、针眼	破损不允许，针眼长度小于 20cm	无	
	色斑、污渍	轻微允许 3 处/面	无	
	线状疵点	明显允许 1 处/面	无	
	条块状疵点	明显允许 1 处/面	无	
	印花不良	不影响整体外观	不适用	
2	工艺质量要求			符合
	图案质量	不影响质量外观	不适用	
	缝针质量：			
	缝纫针	跳针、浮针、漏针、脱线 1 针/处，每件产品不超过 3 处；偏针不超过 0.5cm/20cm	符合	
	绗缝针	跳针、浮针、漏针、每处不超过 3 针，不允许超过 5 处/件；脱线每处不超过 1cm，不允许超过 3 处/件	符合	
	绗缝质量	轨迹流畅、平服，无折皱夹布；绗缝起止处应打回针，接针套正，无线头；针迹整齐均匀	符合	
	缝纫质量	轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面/里料缝制错位小于 1cm； 针迹密度：平缝≥10 针/3cm 包缝≥9 针/3cm	符合 平缝：10 针/3cm	
3	规格尺寸偏差率	设计值（mm）	实测值（mm）　偏差率（%）	符合
	长度	2100　±2.5%	2070　-1.4	
	宽度	1500　±2.5%	1470　-2.0	

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

样品名称：男普通病员服(上衣+裤子)　　(FZ/T81007-2012)

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
一、外观			符合
(一).原材料			
4. 面料	3.3.1条规定	符合	
5. 里料	3.3.2条规定	不适用	
6. 辅料	3.3.3条规定	符合	
(二).经纬纱向	后身、袖子的允斜程度不大于3%,前身底边不倒翘。裤子的允斜程度不大于3% 3.5条规定	符合	
(三).对条对格（cm）	3.6条规定	符合	
(四).拼接	3.7条规定	符合	
(五) 色差	3.8条规定	4-5级	
（六）外观疵点(cm)		商标漏印(轻缺陷)，其余符合	
（七）缝制			
1.针距密度			
a.明暗线（针/3cm）	细线 ≥12	12	
	粗线 ≥9	不适用	
b.包缝线（针/3cm）	≥9	9	
c.手工针（针/3cm）	≥7	不适用	
d.三角针（针/3cm）	≥5	不适用	
e.锁眼（针/cm）	细线 ≥12	不适用	
	粗线 ≥9	9	
f.钉扣（线/眼）	细线 ≥8	不适用	
	粗线 ≥6	7	
2.缝制	各部位缝制平服，线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀，上下线松紧适宜，无跳钱、断线，起止针处及袋口须回针缉牢。领子平服，不反翘，领子部位明线不允	表面部位针眼外露(重缺陷)，其余符合	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
	许有接线 绱袖圆顺，前后基本一致；袋与袋盖方正、圆顺；袋口两端应打结 滚条、压条要平服、宽窄一致 外露缝份须包缝，各部位缝份不小于0.8cm，领、袋、门襟、止口等特殊部位除外 锁眼定位准确，大小适宜，扣与眼对位，整齐牢固。眼位不偏斜，锁眼针迹美观、整齐、平服 钉扣牢固，扣脚高低适宜，线结不外露。钉扣不得钉在单层布上（装饰扣除外），缠脚高度与扣眼厚度相适宜，缠绕三次以上（装饰扣不缠绕），收线打结须结实完整 扣与扣眼上下要对位。四合扣牢固，上下要对位，吻合适度，无变形或过紧现象 绱门襟拉链平服，左右高低一致 对称部位基本一致 领子部位不允许跳针。其余部位 30cm内不得有连续跳针或两处及以上单跳针。链式线迹不允许跳针 裤后裆缝用双道线链式线缝合。		
(八)整烫	各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光 覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶	符合	

政府采购项目合同履约抽检评价报告

测试项目	标准要求	实测结果	单项结论
二、钮扣、拉链及附件	采用适合于所用面料的钮扣、拉链及其他附件，钮扣表面光洁、无缺损，附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘。拉链啮合良好、光滑流畅	符合	符合

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02

政府采购项目合同履约抽检评价报告

病号被套：

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
1.染色牢度(级) (GB 18401-2010)		B类		符合
耐水	GB/T5713-2013			
变色		≥3	4	
沾色		≥3	-棉 4-5 -聚酯 4-5	
		合同要求：		
耐汗渍	GB/T3922-2013		耐碱 耐酸	
变色		≥4	4 4	
沾色		≥4	-棉 4-5 4-5 -聚酯 4-5 4-5	
耐干摩擦	GB/T3920-2008	≥4	经向 纬向 4-5 4-5	
2.甲醛含量(mg/kg) (GB 18401-2010)	GB/T2912.1-2009	B类：≤75	含印花部位：未检出 (方法检出限为20)	符合
3.pH值 (GB 18401-2010)	GB/T7573-2009	B类：4.0～8.5	净色部位：5.8 (萃取介质：氯化钾溶液)	符合
4.纤维成分含量	FZ/T01057-2007 GB/T2910-2009	合同要求： 允差： 55%棉 5% 45%涤纶 5%	50.1%棉 49.9%聚酯纤维 (结合公定回潮率计算)	符合
5.可分解致癌芳香胺染料 (GB 18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤20mg/kg)	见附表	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

婴儿小被套：

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
1.染色牢度(级) (GB 31701-2015)		A类		符合
耐水	GB/T5713-2013			
变色		≥3-4	4	
沾色		≥3-4	-棉 4-5 -羊毛 4-5	
		合同要求：		
耐汗渍	GB/T3922-2013		耐碱 耐酸	
变色		≥4	4 4	
沾色		≥4	-棉 4-5 4-5 -羊毛 4-5 4-5	
耐干摩擦	GB/T3920-2008	≥4	经向 纬向 4-5 4-5	
耐唾液	GB/T18886-2002			
变色		≥4	4	
沾色		≥4	-棉 4-5 -羊毛 4-5	
2.甲醛含量(mg/kg) (GB 31701-2015)	GB/T2912.1-2009	A类：≤20	未检出 (方法检出限为20)	符合
3.pH值 (GB 31701-2015)	GB/T7573-2009	A类：4.0～7.5	5.9 (萃取介质：氯化钾溶液)	符合
4.纤维成分含量	FZ/T01057-2007	合同要求： 100%棉	100%棉	符合
5.可分解致癌芳香胺染料 (GB 31701-2015)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤20mg/kg)	见附表	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

儿童病员服(女上衣)：

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
1.染色牢度(级) (GB 31701-2015)		B类		符合
耐水	GB/T5713-2013			
变色		≥3	4	
沾色		≥3	-棉 4-5 -聚酯 4-5	
		合同要求：		
耐汗渍	GB/T3922-2013		耐碱 耐酸	
变色		≥4	4 4	
沾色		≥4	-棉 4-5 4-5 -聚酯 4-5 4-5	
耐干摩擦	GB/T3920-2008	≥4	经向 纬向 4-5 4-5	
2.甲醛含量(mg/kg) (GB 31701-2015)	GB/T2912.1-2009	B类：≤75	未检出 (方法检出限为20)	符合
3.pH值 (GB 31701-2015)	GB/T7573-2009	B类：4.0～8.5	6.4 (萃取介质：氯化钾溶液)	符合
4.纤维成分含量	FZ/T01057-2007 GB/T2910-2009	合同要求： 允差： 55%棉 5% 45%涤纶 5%	58.9%棉 41.1%聚酯纤维 (结合公定回潮率计算)	符合
5.可分解致癌芳香胺染料 (GB 31701-2015)	GB/T17592-2011	禁用 （限量值≤20mg/kg）	见附表	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

普通病员服(男上衣)：

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
1.染色牢度(级) (GB 18401-2010)		B类		符合
耐水	GB/T5713-2013			
变色		≥3	4	
沾色		≥3	-棉 4-5 -聚酯 4-5	
		合同要求：		
耐汗渍	GB/T3922-2013		耐碱 耐酸	
变色		≥4	4 4	
沾色		≥4	-棉 4-5 4-5 -聚酯 4-5 4-5	
耐干摩擦	GB/T3920-2008	≥4	经向 纬向 4-5 4-5	
2.甲醛含量(mg/kg) (GB 18401-2010)	GB/T2912.1-2009	B类：≤75	未检出 (方法检出限为20)	符合
3.pH值 (GB 18401-2010)	GB/T7573-2009	B类：4.0～8.5	5.3 (萃取介质：氯化钾溶液)	符合
4.纤维成分含量	FZ/T01057-2007 GB/T2910-2009	合同要求： 允差： 60%棉 5% 40%涤纶 5%	59.0%棉 41.0%聚酯纤维 (结合公定回潮率计算)	符合
5.可分解致癌芳香胺染料 (GB 18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤20mg/kg)	见附表	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

护士毛衣：

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
纤维成分含量	FZ/T01057-2007 GB/T2910-2009	合同要求：　允差： 70%腈纶　5% 30%羊毛　5%	 72.2%腈纶 27.8%绵羊毛 (结合公定回潮率计算)	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

附表：

附录C 致癌芳香胺清单：

编号	化学文摘编号	中文名称	实测结果			
			病房被套	婴儿小被套	儿童病员服(女上衣)	普通病员服(男上衣)
1	92-67-1	4-氨基联苯	N	N	N	N
2	92-87-5	联苯胺	N	N	N	N
3	95-69-2	4-氯-邻甲苯胺	N	N	N	N
4	91-59-8	2-萘胺	N	N	N	N
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	N	N	N	N
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	N	N	N	N
7	106-47-8	对氯苯胺	N	N	N	N
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	N	N	N	N
9	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	N	N	N	N
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	N	N	N	N
11	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	N	N	N	N
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	N	N	N	N
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	N	N	N	N
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	N	N	N	N
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	N	N	N	N
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	N	N	N	N
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	N	N	N	N
18	95-53-4	邻甲苯胺	N	N	N	N
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯	N	N	N	N
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺	N	N	N	N
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	N	N	N	N
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	N	N	N	N
23	95-68-1	2,4-二甲基苯胺	N	N	N	N
24	87-62-7	2,6-二甲基苯胺	N	N	N	N

N=未检出（测定结果低于5mg/kg为未检出）

*=检出项目

政府采购项目合同履约抽检评价报告

三、抽检照片

抽样：













政府采购项目合同履约抽检评价报告

样品：

病房被套：



儿童病员服(裤)：



儿童病员服(上衣)：



护士毛衣：



政府采购项目合同履约抽检评价报告

男普通病员服(裤)：




男普通病员服(上衣)：



婴儿逃生衣：



孕妇裙：



政府采购项目合同履约抽检评价报告

婴儿小被套：



值班室被套：



值班室空调被芯：



值班室床笠：



政府采购项目合同履约抽检评价报告

疵点图片：

儿童病员服(腰部绳带无固着点)：



儿童病员服(针眼)：



毛衣(绣缝不良)：



男普通病员服(商标漏印)：



政府采购项目合同履约抽检评价报告


男普通病员服(针眼)：




婴儿小被套(搭、沾色)：



值班室被套抽纱：



值班室被套搭、沾色：



以　下　空　白